

### Unterhalt und Reinigung von Kittfugen

Jede Dichtungsmassen-Oberfläche kann, je nach Behandlung und äusserlichen Einflüssen, mit der Zeit verschmutzen! Deshalb muss diese von Zeit zu Zeit gereinigt und unterhalten werden.

Hybrid Polymer und Silikon Dichtungsmassen lassen sich am einfachsten mit Aceton oder Isopropylalkohol reinigen. Dazu wird ein weicher Lappen oder Haushaltreinigungspapier mit dem Reinigungsmittel benetzt und sanft die Oberfläche abgerieben. Die Oberfläche wird sehr sauber und wieder in der Grundfarbe erstrahlen.

Bei Fensterfugen werden anschliessend die Rahmen und Fensterscheiben mit handelsüblichen Reinigungsmitteln behandelt.

Bei der Reinigung sollten die Fugen auch optisch geprüft werden. Zerrissene Fugen oder abgerissene Fugenflanken (z.B. durch Überbelastung) können zu Folgeschäden führen und sollten deshalb umgehend erneuert werden.

#### **Grundsätzlich gilt:**

Alle Abdichtungen, welche mit elastischen Fugenkitten ausgeführt werden sind unterhaltspflichtig und sollten in regelmässigen Abständen überprüft und evtl. erneuert werden.